



0099

Grupo Cetya S. A.
Edificio La Estrella. C/ Berroa nº4 Oficina 511
31192 Tajonar, Navarra
04
0099 / CPD / A60 / 0103

EN 13139

Áridos para morteros

Tamaño de las partículas	Valor declarado	0/2	(d/D)
Densidad de las partículas	Valor declarado	2.65	(Mg/m ³)
Finos	Categoría	4	
	Valor declarado	<=25, <=0,30, >=60	(%,BM,ES)
Cloruros	Valor declarado	N.C.	
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS 0,2	
Azufre total	Valor declarado	0,08	
Componentes que alteren el tiempo de fraguado y endurecimiento del mortero	Valor declarado	N. C.	
Absorción de agua	Valor declarado	0.6	(%WA)

N. C.= No contiene

Observaciones:

El porcentaje de material retenido en el tamiz D puede ser igual a 0. La distribución de la granulometría es la siguiente:

Tamaño Tamiz mm.	Porcentaje que pasa (en masa)			
	2	1	0,250	0,063
Cantidad	100	85	45	25

Tajonar, a 28 de Septiembre de 2006.